

SurTec® 085

Recyclebare Tensidkomponente

Eigenschaften

- für Flut-, Spritz- und Tauchanwendungen
- schaumreduziert ab ca. 50°C
- besonders wirksame Tensidkombination
- recyclebar in Kombination mit den Buildern SurTec 131, SurTec 132, SurTec 136, SurTec 138 und SurTec 140
- demulgierend
- ab 60°C zur Spritzreinigung geeignet
- kombinierbar mit alkalischen, neutralen und sauren Grundreinigern
- geeignet als Additiv zum Gleitschleifen

Anwendung

Ansatzwert:	0,3-1 Vol% SurTec 085 + Grundreiniger
Temperatur:	> 40°C
Kontaktzeit:	entsprechend den Angaben des Grundreinigers

Technische Spezifikation

<i>(bei 20°C)</i>	Aussehen	Dichte (g/ml)
SurTec 085	flüssig, farblos-gelblich	1,005 (0,99-1,02)

Instandhaltung und Analyse

Regelmäßig die Konzentration des Grundreinigers analysieren und korrigieren.

SurTec 085 im gleichen Verhältnis zum Grundreiniger nachdosieren wie beim Neuansatz.

Inhaltsstoffe

- nichtionische Tenside

Produktsicherheit und Umweltschutz

Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu enthalten die EU-Sicherheitsdatenblätter.

Folgende Gefahrenbezeichnungen und Einstufungen in Wassergefährdungsklassen (WGK) müssen beachtet werden:

<u>Produkt</u>	<u>Gefahrenbezeichnung</u>	<u>Wassergefährdungsklasse</u>
SurTec 085	Xi - Reizend	WGK 2

Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren [Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen \(AGB\)](#).

Ansprechpartner

In unserem Forum können Sie über Themen der Oberflächentechnik diskutieren: <http://forum.surtec.com/> oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: <http://www.SurTec.com>.

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **e-Mail:** TZ@SurTec.com

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dr. Karl Brunn

17. November 2010/DK, OP