

SurTec® 091

Reinigungsverstärker

Eigenschaften

- für alkalische Reinigungsbäder
- flüssig
- hochkonzentriert
- sehr gute Löslichkeit auch in hochkonzentrierten alkalischen Bädern
- ausgezeichnete Entfettungswirkung
- in Kombination mit einem geeigneten Grundreiniger (Builder) einsetzbar für die Abkoch- und Ultraschallentfettung
- besonders geeignet für die intensive elektrolytische Entfettung

Anwendung

SurTec 091 Reinigungsverstärker wird als Tensidkomponente zu einem alkalischen Builder (z. B. SurTec 190, SurTec 192) zugegeben oder als Reinigungsverstärker für Tauch- und Ultraschallreiniger (z. B. SurTec 184, SurTec 188) und für elektrolytische Entfettungen (z. B. SurTec 171, SurTec 199) eingesetzt.

Ansatzwert:	0,1-1 Vol% SurTec 091 + Grundreiniger (Builder) bzw. konfektionierter Reiniger
Temperatur:	entsprechend dem Grundreiniger
Tauchzeit:	entsprechend dem Grundreiniger

Technische Spezifikation

<i>(bei 20°C)</i>	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (bei 20 g/l)
SurTec 091	flüssig, gelblich-orange	1,070 (1,05-1,09)	ca. 1,5

Instandhaltung und Analyse

SurTec 091 anteilmäßig entsprechend der Nachdosierung des Grundreinigers (Builders) zugeben.

Inhaltsstoffe

- anionische Tenside
- nichtionische Tenside
- Phosphorsäureester

Produktsicherheit und Umweltschutz

Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu enthalten die EU-Sicherheitsdatenblätter.

Folgende Gefahrenbezeichnungen und Einstufungen in Wassergefährdungsklassen (WGK) müssen beachtet werden:

<u>Produkt</u>	<u>Gefahrenbezeichnung</u>	<u>Wassergefährdungsklasse</u>
SurTec 091	C - Ätzend	WGK 2

Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren [Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen \(AGB\)](#).

Ansprechpartner

In unserem Forum können Sie über Themen der Oberflächentechnik diskutieren: <http://forum.surtec.com/> oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: <http://www.SurTec.com>.

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **e-Mail:** TZ@SurTec.com

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dr. Karl Brunn

20. Oktober 2011/DK, UK