

SurTec® 095 E

Reinigungsverstärker

Eigenschaften

- emulgierend
- flüssiges Konzentrat
- entfernt effizient Versiegelungen in hochalkalischen Reinigungsbädern
- entfernt Versiegelungsreste sehr schnell und löst sie vollständig auf
- sehr gute Löslichkeit in hochalkalischen Bädern
- hervorragende Entfettungseigenschaften
- frei von Komplexbildnern

Anwendung

Ansatzwerte: *Als Versiegelungsentferner:*

SurTec 095 E 2-5 Vol%

SurTec 171 1-3 %

*Zur Verbesserung der Versiegelungsentfernung
in Abkochentfettungsbädern:*

SurTec 095 E 2-4 Vol%

Temperatur: 60-80°C

Kontaktzeit: 5-30 min (je nach Schichtdicke der Versiegelung)

Bewegung: Bad-, Gestellbewegung oder Trommeldrehung

Technische Spezifikation

(bei 20°C)	Aussehen	Dichte (g/ml)
SurTec 095 E	flüssig, gelblich-braun	1,039 (1,03-1,06)

Instandhaltung und Analyse

Regelmäßig die Konzentration des Grundreinigers für die Abkochentfettung analysieren und korrigieren.

SurTec 095 E im gleichen Verhältnis zum Grundreiniger nachdosieren wie beim Neuansatz.

Inhaltsstoffe

- anionische Tenside
- nichtionische Tenside
- Alkohole

Verbrauch und Vorratshaltung

Der Verbrauch hängt sehr stark von der Verschleppung ab. Zur genauen Ermittlung der Verschleppungswerte siehe [SurTec Technischer Brief 11](#).

Damit es keine Verzögerungen im Produktionsablauf gibt, sollte folgende Produktmenge pro 1000 l Bad auf Vorrat gehalten werden:

SurTec 095 E 50 kg

Produktsicherheit und Umweltschutz

Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu enthalten die EU-Sicherheitsdatenblätter.

Folgende Gefahrenbezeichnungen und Einstufungen in Wassergefährdungsklassen (WGK) müssen beachtet werden:

<u>Produkt</u>	<u>Gefahrenbezeichnung</u>	<u>Wassergefährdungsklasse</u>
SurTec 095 E	-	WGK 1

Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren [Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen \(AGB\)](#).

Ansprechpartner

In unserem Forum können Sie über Themen der Oberflächentechnik diskutieren: <http://forum.surtec.com/> oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: <http://www.SurTec.com>.

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **e-Mail:** TZ@SurTec.com

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dr. Karl Brunn

30. November 2011/DK, UK