

# SurTec® 608 K

## Wischphosphatierung und Korrosionsentferner

### Eigenschaften

- flüssig
- langsam trocknend
- für Stahl, Eisen, Guss und verzinktes Material

### Anwendung

SurTec 608 K vor der Anwendung mit 3 Teilen Wasser vermischen!

Die Lösung mit Pinsel oder Bürste auftragen.

In einem Arbeitsgang werden Fett, Öl und leichte Korrosion entfernt.

Nach 1-2 Minuten Einwirkzeit die Produktreste von der Substratoberfläche abwischen. Es verbleibt eine dünne Phosphatschicht als Korrosionsschutz und Lackhaftgrund auf den Teilen.

Die Werkstücke können nach ca. 3 Stunden lackiert werden.

### Technische Spezifikation

<i>(bei 20°C)</i>	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (bei 50 g/l)
SurTec 608 K	flüssig, farblos	1,100 (1,00-1,20)	ca. 1,5

### Inhaltsstoffe

- Phosphate
- Alkohole
- Glykole
- nichtionische Tenside

### Produktsicherheit und Umweltschutz

Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu enthalten die EU-Sicherheitsdatenblätter.

Folgende Gefahrenbezeichnungen und Einstufungen in Wassergefährdungsklassen (WGK) müssen beachtet werden:

<u>Produkt</u>	<u>Gefahrenbezeichnung</u>	<u>Wassergefährdungsklasse</u>
SurTec 608 K	C - Ätzend	WGK 1

## Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren [Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen \(AGB\)](#).

## Ansprechpartner

In unserem Forum können Sie über Themen der Oberflächentechnik diskutieren: <http://forum.surtec.com/> oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: <http://www.SurTec.com>.

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

**Tel.:** 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **e-Mail:** [TZ@SurTec.com](mailto:TZ@SurTec.com)

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 – Geschäftsführung: Dr. Karl Brunn

20. Juni 2011/DK, WT