

SurTec® 787

Glanztrockner

Eigenschaften

- flüssig
- frei von anorganischen Salzen
- hydrophobierend
- geeignet für galvanische Beschichtungen und für Edelstahl

Anwendung

SurTec 787 wird als Zusatz in der letzten Spüle vor dem Trockner eingesetzt. Durch die hydrophobierende Wirkung von SurTec 787 reißt der Wasserfilm auf. Für eine fleckenfreie Oberfläche sollte der Ansatz in VE-Wasser erfolgen.

Ansatzwert:	2 ml/l	(1-3 ml/l)
Temperatur:	20°C	(Raumtemperatur bis 60°C)
Tauchzeit:	30 s	(10-120 s)

Technische Spezifikation

(bei 20°C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (Konz.)
SurTec 787	flüssig, gelb, klar	0,978 (0,95-1,00)	4,0 (3-5)

Inhaltsstoffe

- kationische Tenside
- Lösungsmittel

Vorratshaltung

Damit es keine Verzögerungen im Produktionsablauf gibt, sollte folgende Produktmenge pro 1000 l Bad auf Vorrat gehalten werden:

SurTec 787 Glanztrockner 20 kg

Produktsicherheit und Umweltschutz

Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu enthalten die EU-Sicherheitsdatenblätter.

Folgende Gefahrenbezeichnungen und Einstufungen in Wassergefährdungsklassen (WGK) müssen beachtet werden:

<u>Produkt</u>	<u>Gefahrenbezeichnung</u>	<u>Wassergefährdungsklasse</u>
SurTec 787	Xi - Reizend	WGK 1

Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren [Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen \(AGB\)](#).

Ansprechpartner

In unserem Forum können Sie über Themen der Oberflächentechnik diskutieren: <http://forum.surtec.com/> oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: <http://www.SurTec.com>.

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **e-Mail:** TZ@SurTec.com

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dr. Karl Brunn

14. Februar 2011/DK, OP